

# LP-4040

ПЛОЩАДЬ фут <sup>2</sup> (м <sup>2</sup> )	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ GPD (м <sup>3</sup> /дней)	НОМИНАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %	Минимальная селективность, %
85 (7,9)	2400 (9,1)	99,5	99

## УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Концентрация тестового раствора (NaCl)	2000ppm
Величина pH тестового раствора	7.5
Коэффициент извлечения каждого элемента	15%
Температура тестового раствора	25°C
Давление тестирования	225psi (1.03МПа)

## ПРЕДЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Содержание свободного хлора	< 0.1ppm
Максимальный входной поток SDI <sub>15</sub>	5
Диапазон величины pH при непрерывной работе	3~10
Диапазон величины pH при химмойке	2~12
Максимальная температура входной воды	45°C
Максимальное рабочее давление	600psi (4.14МПа)
Максимальный перепад давления каждого элемента	15psi (0.1МПа)
Максимальный входной поток	16gpm (3,6м <sup>3</sup> /ч)

## РАЗМЕРЫ МЕМБРАННОГО ЭЛЕМЕНТА

