

МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

# HOR21-4040



ПЛОЩАДЬ  
фут<sup>2</sup> (м<sup>2</sup>)

90 (8.4)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
GPD (м<sup>3</sup>/дней)

2200 (8.3)

НОМИНАЛЬНАЯ  
СЕЛЕКТИВНОСТЬ, %

99,5

## УСЛОВИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Концентрация тестового раствора (NaCl)	2000ppm
Величина pH тестового раствора	7.5
Коэффициент извлечения каждого элемента	15%
Температура тестового раствора	25°C
Давление тестирования	225psi (1.55МПа)
Содержание свободного хлора	≤ 0.5ppm

+7(495) 984 88 38  
WWW.TECHSERVICETRADE.COM